

**EPOXY SOL****Peinture pour sol à base de résine époxy****IDENTIFICATION PRODUIT :**

EPOXY SOL est une peinture à haute résistance pour sol, bi-composante à base de résine époxy et de durcisseur polyamide.

**CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 6b****UTILISATION :**

Idéal pour les usines à trafic intense, les allées de circulation, les sols d'ateliers, laboratoires ou garages

**PARTICULARITÉS :**

- Bonne adhérence et résistance mécanique
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Finition brillante

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

Couleur :	Gris / plusieurs couleurs au choix
Aspect feuil sec :	Brillant
Séchage :	Hors poussière : 3 H Sec au toucher : 12 H Circulable : 48 H
Densité :	1.5 à 1.6
Viscosité CAF N°4 :	100 à 120 s
Extrait sec en poids :	73%
Rendement moyen :	Première couche 4 m <sup>2</sup> /Kg diluée à 100% Deuxième couche 2 m <sup>2</sup> /Kg diluée à 10%
Durée de vie en pot :	5 H à 25C°
Matériel d'application :	Brosse, rouleau, pinceau ou pistolet
Conditionnement :	En Kit : 18 Kg pour la base et 4,14 Kg durcisseur
Dilution :	Diluant Cellulosique
Stockage :	Dans un local aéré, à l'abri de la chaleur

**CONSEILS D'UTILISATION :**

- Préparation des surfaces : Le support doit être absorbant. Les sols en béton fermé, glacé et non absorbant devront être ouverts par grenailage. (Vérifier l'absorption avant application par test d'une goutte d'eau). Appliquer sur fond propre, sec, dégraissé, non poussiéreux et adhérent. Sur anciens fonds écaillant, décaper mécaniquement de toute partie non-adhérente, puis dépoussiérer soigneusement.
- Application du Kit : Verser intégralement le durcisseur dans l'estagnon de la base puis bien mélanger pendant au moins 3 minutes. (Ne pas diviser les conditionnements.) Appliquer la première couche en diluant à 100% (diluant cellulosique) et la deuxième couche en diluant à 10%.

**SÉCURITÉ :**

Produit inflammable, contient des substances nocives (après durcissement le produit est pratiquement neutre). En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

**USINE SOTUFAP / FLEURTEX**

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE  
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

**U P O** - Revendeur exclusif

**T A T** - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com