

**ETALASTIC V**

## Membrane liquide pour travaux d'étanchéité

**IDENTIFICATION PRODUIT :**

ETALASTIC V est un revêtement mono-composant à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse applicable à l'état liquide sur un support pour le rendre étanche

**UTILISATION :**

Membrane d'étanchéité pour planchers et parois verticales de locaux humides (salle de bain, cuisine, balcon, terrasse) recouvrable par un carrelage.

Membrane de pontage de joints et fissures

**PARTICULARITÉS :**

- Prêt à l'emploi
- Application manuelle
- Étanche à l'eau
- Très résistant aux fissures

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Solvant :                  | Eau  |
| Couleur et aspect :        | Pâte crémeuse blanche                              |
| Densité :                  | 1,40   |
| PH :                       | 9.3  |
| Rendement moyen :          | 1 kg/m <sup>2</sup> par couche (2 couches minimum) |
| Matériel d'application :   | Pinceau, Brosse ou Rouleau                         |
| Conditionnement :          | Seau de 5 Kg et 20 Kg                              |
| Allongement à la rupture : | 386 %  |
| Adhérence :                | 1,3 Mpa  |
| Résistance à la traction : | 2,4 N /mm <sup>2</sup>                             |
| Stockage :                 | 12 mois en emballage d'origine non entamé          |

**CONSEILS D'UTILISATION :**

1. Les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et présenter un aspect fin et régulier
2. Diluer la première couche avec 20% d'eau. Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse. Laisser sécher cette première couche. La deuxième couche ne doit pas être diluée à l'eau. Commencer la deuxième couche par les angles, le pourtour et les traversées de tuyaux, puis la surface entière. Appliquer une troisième couche si l'épaisseur totale est inférieure à 1 mm
3. L'épaisseur finale d'ETALASTIC V ne doit jamais être inférieure à 1 mm en tout point
4. Ne pas appliquer sur des supports bitumineux ou à base d'asphalte frais  
Ne pas utiliser en immersion continue (piscines, fontaines, bassins), mais utiliser CUVLO LATEX  
Les résidus encore frais se nettoient à l'eau

**SÉCURITÉ :**

Produit ininflammable non toxique. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

**USINE AFROCHIM**

2 Rue Fathi Zouhaier, 2080 Ariana, TUNISIE  
Tél.: (+216) 71 85 88 38 / Fax: (+216) 71 85 88 39

**U P O** - Revendeur exclusif

**T A T** - Distr. officiel Afrique - [www.tat-negoce.com](http://www.tat-negoce.com)