

**ANTIROUILLE****Primaire anticorrosion pour métaux ferreux****IDENTIFICATION PRODUIT :**

ANTIROUILLE FLEURTEX est une peinture primaire antirouille à base de résine alkyde, riche en pigments anticorrosion

**CLASSIFICATION Afnor : FAMILLE I, Classe 4a****UTILISATION :**

Protection durable des métaux ferreux de la corrosion. Elle est recommandée avant l'application d'une couche de finition

**PARTICULARITÉS :**

- Bonne adhérence
- Application facile
- Bonne protection du support

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

Solvant :	White Spirit
Couleur :	Rouge ou Gris
Aspect feuil sec :	Mat
Séchage :	Sec au toucher : 1H Recouvrable : 8H
Densité :	1,4 à 1,5
Extrait sec en poids :	75%
Viscosité CAF N°4 :	90 à 100 s
Rendement moyen :	10 à 12 m <sup>2</sup> /Kg
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau et Pistolet
Dilution :	Essence Fleurtex ou équivalent
Conditionnement :	1 Kg / 5 Kg / 25 Kg en poids Net
COV (Cat. A/i) :	Valeurs limites en UE (2010) pour ce produit: 500 g/L Ce produit contient max. 350 g/L COV
Stockage :	Sous abri et à une temp. entre +5° et 35°C

**CONSEILS D'UTILISATION :**

1. Supports neufs : Dégraisser, puis éliminer la calamine non adhérente s'il y a lieu par grattage et brossage
2. Supports anciens : Eliminer les parties non adhérentes par brossage, ponçage ou décapage

**SÉCURITÉ :**

Produit inflammable, contient du white spirit . Classe 3, UN 1263  
En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin



**ÉMISSIONS COV** selon Iso16000-6 (Air intérieur)  
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air int. sur une échelle de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**USINE SOTUFAP / FLEURTEX**

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE  
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

**U P O** - Revendeur exclusif

**T A T** - Distr. officiel Afrique - [www.tat-negoce.com](http://www.tat-negoce.com)