

FLEURDUNE

Revêtement caoutchouté qui protège vos murs

IDENTIFICATION PRODUIT :

FLEURDUNE est un revêtement monocouche décoratif souple et élastique à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse qui donne après séchage un film caoutchouté protégeant de l'humidité et des infiltrations.



CLASSIFICATION Afnor : FAMILLE II, Classe 2B (Enduit acryl.)

UTILISATION :

- En système « lisse » sur tous fonds usuels des bâtiments au rouleau classique
- En système « semis-épais » au rouleau nid d'abeille pour un aspect pommelé

PARTICULARITÉS :

- Très fort pouvoir opacifiant
- Pas d'infiltrations d'eau
- Permet de masquer les imperfections du support

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau	
Couleur :	Blanc ou Couleurs en machine à teinter	
Aspect feuil sec :	Mat velouté lisse ou pommelé	
Séchage :	Hors poussière : 15 Min, Au toucher : 1H Dur : 24H	
Densité :	1,37	
Extrait sec en poids :	62%	
Dilution :	Eau	
Rendement moyen :	2 à 3 m ² /Kg en revêtement semi-épais 5 à 6 m ² en revêtement lisse	
Résistance à la lumière :	Excellente	
Matériel d'application :	Rouleau poils mouton, Rouleau alvéolaire, Rouleau tampon	
Nettoyage des outils :	A l'eau	
Conditionnement :	5 Kg / 25 Kg en poids Net	
COV (Cat. A/c) :	Valeurs limites en UE (2010) pour ce produit: 40 g/L Ce produit contient max. 13 g/L COV	
Stockage :	Sous abri et à une temp. entre +5°C et 35°C	

**SÉCURITÉ :**

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

ÉMISSIONS COV selon Iso16000-6 (Air intérieur)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air int. sur une échelle de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**USINE SOTUFAP / FLEURTEX**

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com